



## homaprof 777 2K PU

Двухкомпонентный полиуретановый клей для искусственной травы

Предназначен для приклеивания любых типов искусственной (синтетический) травы в области шва на специальную ленту. Может использоваться как для внутренних (в том числе в помещениях с постоянной повышенной влажностью), так и для наружных работ.

### Свойства

- выдерживает высокие механические нагрузки
- подходит для укладки покрытий на больших площадях
- время для укладки до 120 минут
- применим для полов с подогревом
- расход 800-1200 г/м<sup>2</sup>
- подходит для нанесения как ручным, так и механическим способом
- морозостойкий
- не содержит органических растворителей

### Тара и упаковка

Пластиковое ведро 10 кг, 20 кг.

### Основа

Двухкомпонентный полиуретан.

### Технические характеристики

Химическая основа:	Двухкомпонентный полиуретан
Цвет:	зеленый
Плотность, г/см <sup>3</sup> :	компонент «А» около 1,5 компонент «Б» около 1,2
Соотношение смеси (весовое):	100:12
Время для укладки (в нанесенном состоянии):	60-90 минут, в зависимости от температуры
Время жизнеспособности (в таре):	до 60 минут, в зависимости от температуры
Время набора максимальной прочности:	24 часа
Температура эксплуатации клеевого шва:	от -40°C до +70°C
Рекомендуемая рабочая температура:	+15°C ... +25°C
Рекомендуемая влажность:	окружающей среды – до 75% отн. основания до 4% абс. (бетонное), 8-12% абс. (дерево, фанера, ДСП)
Расход:	800 – 1200 г/м <sup>2</sup> , зависит от типа шпателя и основания

Условия хранения:	в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C
Морозостойкость:	Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.
Упаковка:	А 8,93+В 1,07 (10) кг.

#### ■ Требования к основанию

**Закрытые помещения:** При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87) и СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88). Основание должно быть ровным, прочным, чистым, сухим, свободным от пыли, краски, лака, масел, жиров, цементного молочка, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений можно использовать нивелирующие смеси. Температура основания при укладке должна быть не ниже +15°C. Низкие температуры ухудшают смешивание клея и замедляют его затвердевание. При укладке покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий.

#### ■ Открытые площадки:

Нанесение клея не должно осуществляться во время дождя или тумана. Укладка покрытий на поверхность должна отвечать требованиям производителя покрытия.

#### ■ Применение

Клей поставляется в упаковке, состоящей из предварительно расфасованных компонентов «А» и «В». Емкость с компонентом «В» аккуратно вскрыть и дать полностью перетечь в емкость с компонентом «А». Тщательно перемешать два компонента пока паста не стане однородной по цвету и внешнему виду. Использовать низкооборотную электрошпатель (не менее 2-х минут). При перемешивании нужно захватывать участки около стенок и на дне емкости с клеем. Избегать образования пузырей. Для соблюдения точности соотношения компонентов смеси рекомендуется упаковку компонента «В» полностью вылить в емкость с компонентом «А». Клеевой состав использовать в течение времени жизнеспособности – около 60 минут. Время жизнеспособности клея сокращается при увеличении температуры.

#### ■ Укладка на специальную ленту:

Укладка на специальную ленту из тканого и/или нетканого материала должна соответствовать рекомендуемой технологии укладки производителя искусственной травы.

#### ■ Укладка на подготовленное основание:

Нанести клеевой состав на основание (ленту) с помощью соответствующего зубчатого шпателя. Уложить напольное покрытие на сырой клеевой слой в течение времени для укладки (до 120 минут), прижать и разгладить в направлении от центра к краям, чтобы избежать возможного образования воздушных пузырьков. При необходимости нагрузить до затвердевания клея. Время для укладки зависит от температуры основания, температуры и влажности воздуха. При превышении этого времени качество склеивания ухудшается. Для герметизации стыков, образуемые напольными покрытиями, (особенно для наружных работ) дать клею выступить из-под стыка, затем немедленно удалить излишки клея с помощью растворителя.

Укладку напольных покрытий желательно производить при температуре воздуха +15°C, и влажности не выше 75%. Перед применением продукт следует выдержать при температуре использования для акклиматизации.

▪ **Способ нанесения**

Механический и ручной (зубчатый шпатель).

▪ **Расход**

800-1200 г/м<sup>2</sup> в зависимости от типа шпателя и основания.

▪ **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.

▪ **Гарантийный срок хранения**

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +25°C – 12 месяцев.